

ХАРАКТЕРИСТИКИ Пассивирующий раствор, нанесенный поверх OXID 1, вызывает окисление металла на поверхности, создавая эффект медного купороса.

СОСТАВ Раствор, содержащий соли, с окислительными свойствами.

СВОЙСТВА	Показатели		Методы определения
Высыхание	1-2 часа		Interno PF2
Удельный вес	Бесцветная: 950–1050 г / л		Interno PF3
Сушка	Можно применять в течении часа после OXID 1		Interno PF2

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА Бесцветная

ПРИМЕНЕНИЕ OXID 2 должен быть нанесен поверх хорошо высушенного OXID 1 и обработан кистью, валиком, шпателем моделируя раствор для создания рисунка. Эстетический эффект зависит от инструмента для нанесения, слоев и количества используемого пассивирующего агента, а также от времени контакта пассивирующего агента с поверхностью. Рекомендуется проводить практические испытания на панели демонстрация, чтобы проверить, как получить желаемый эффект.

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, губка

РАЗБАВЛЕНИЕ Готов к использованию

РАСХОД 8-12 м²/ литр на слой. Расход является ориентировочным. Зависит от типа подложки и количества наносимых слоев.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ От +5°С до +30°С

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Нанесите OXID 2 морской губкой или кистью на OXID 1, высушенный не менее 12 часов. Работайте с окислителем в пределах желаемого эффекта. Оставьте на 15-20 минут и примерно через час можно будет заметить изменение цвета поверхности. Можно выполнить один слой OXID 2 или продолжить нанесение с интервалом в 2-3 часа, пока не будет получен желаемый эстетический результат.

Окисленное покрытие должно быть защищено лаком для сохранения неизменного эффекта. Через 24 часа после нанесения последнего слоя OXID 2 почистите избыток порошка оксида меди и нанесите один или несколько слоев OXID 3 в зависимости от степени защиты, которую вы хотите достичь.

Предупреждение:
Используйте перчатки и защитные очки
Защитить поверхности, на которые не должно влиять применение OXID 2

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Пассивирующий раствор, содержащий специальные соли, пригодный для обработки поверхности ОКСИД 1 с целью создания эффекта окисленной меди со средним расходом 100 мл / м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.