

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Приглаженное покрытие, для помещений с декоративной и наполнительной функцией. Прилегают на различных материалах и характеризуется хорошей технологичностью. Паста, состоящая из наполнителей и связующих деталей, которые придают материалу высокую твердость и быстроту высыхания. Такая компоновка позволяет легкое выравнивание, шлифование и гляцевание. С такими характеристиками, <i>Décor Stucco</i> идеален, чтобы получить покрытие в "венецианском стиле".	
СОСТАВ	На основе синтетических смол в водной дисперсии и выбранных инертных материалов.	
СВОЙСТВА	СЦЕПЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫСЫХАНИЕ ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	ХОРОШАЯ Полное 24ч Время для отличной устойчивости к мойке 5 дней 80-84 %
ХРАНЕНИЕ	Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.	
ЦВЕТА	Белая.	
ПРИМЕНЕНИЕ	Он идеально подходит для декорации и защиты новых изделий или изделий в фазе реставрации, на основе различных поверхностей, такие как дерево, предварительно обработанный металл, штукатурки с различными составами (цемент, известь, премиксов), бетона и цемента, волокон гипсокартона, штукатурка и старая краска, во всех случаях, когда это требуется материал с определенным эстетическим результатом. Инструменты должны быть очищены водой сразу после использования.	
ИНСТРУМЕНТЫ	Кельма из нержавеющей стали, Шпатель из нержавеющей стали.	
РАЗБАВЛЕНИЕ	Готов к использованию.	
РАСХОД	0.9-1.1 м ² /кг	
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +5°С до +30°С	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Цементные штукатурки, бетонный блок, штукатурка на основе гидравлической извести, смеси новые 1. Удалить следы пыли, произвести если нужно шпаклевку с <i>Stucco Light</i>; 2. Произвести выравнивание с <i>Decor Stucco</i> для однородности поверхности; 3. После 12 часов примерно, нанести еще один слой для выравнивания поверхности; 4. После 12 часов примерно, зашкурить что бы убрать любые недостатки; далее удалить пыль и нанести малое количество материала частями утапливая и заглянцевать с помощью кельмы из нержавеющей стали до	

того как материал полностью высохнет.

Железобетон, сборный железобетон, гипсовый скользит, сглаживающие соединения, гипсокартон, старые синтетические краски

1A –Предшествовать слойi *Unifix Fine* и проследовать как в пунктах 2, 3, 4

На дереве применить грунт Oракite или Oракite W. На поверхности из железа, нанесите один слой Chromосар или Chromосар W. затем, как в пункте 1A и ниже.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Приглаженное покрытие для внутренней отделки с декоративной и наполняющей функцией, типа “Венецианская штукатурка”, можно глянцевать по сухому, для нанесения частями с шпателем 8 см. с средним расходом 1 кг/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться.

Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.