

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минеральное покрытие для стен на основе воздушной извести, легко наносится, со временем сушки, которое позволяет быстрое использование помещений. По своей химической природе не образует пленки, но затвердевает, реагируя химически с поверхностью и из-за его высокой щелочности, имеет высокую устойчивость к плесени по сравнению с простыми материалами.

Характеризуется высокой диффузией пара для того, чтобы обеспечить воздухопроницаемость необходимую для гарантии стенам: сухость и избежание образования конденсата на инфраструктурах с высокой концентрацией водяного пара, такие как кухни и ванные. Высокая воздухопроницаемость делает ее пригодной для отделки систем осушения.

Высокая способность наполнения позволяет нанесение с помощью ручных инструментов, которые обеспечивают слой значительной толщины, с хорошим уровнем компактной и антикварной отделки, характеризующейся различными эффектами цветовых оттенков.

Предоставляет пленку отталкивающую пыль и устойчивую к истиранию.

СОСТАВ

Покрытие на основе воздушной извести и выбранных инертных материалов.

СВОЙСТВА СУХОЙ ФИЛЬМЫ

	Значение	Метод
ДИФфуЗИЯ ПАРА	ОТЛИЧНАЯ	
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ	СРЕДНЯЯ	
ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ	НИЗКАЯ	
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1650–1750 г/л	Внутри PF3
ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 12ч	Внутри PF2
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	53-57%	Внутри PF25

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА

Белый.

Диапазон оттенков может быть расширен в оттенках каталога “Venetian” “Mineralcap”. Оттенки могут быть достигнуты с системой Arreghini Colors 16. Между одним производством и другим оттенок может немного отличается, поэтому важно, закончить работу с той же партией что и начинали.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для отделки и защиты новых изделий или изделий во время реставрации, на основе различных носителей, таких штукатурки различного состава (цементные, известь, смеси), бетон и фиброцемент, гипсокартон, шпаклевки и штукатурки и старой краски, и во всех случаях, где требуется материал, который отвечает критериям “зеленого” строительства, и в частности эстетического результата.

По своей в основном минеральной природе не рекомендуется наносить *Grassello* на водорастворимые краски.

ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из нержавеющей стали.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к применению

РАСХОД

2,5-3,3 м²/кг на слой

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

От +10°C до +30°C **Grassello, U.R. < 85%**

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Цементные штукатурки, бетонный блок, штукатурка на основе гидравлической извести, новые смеси

1. Удалить следы пыли, произвести по надобности шпаклевку с *Stucco Light*;
2. Произвести выравнивание с *Grassello* для равномерности поверхности;
3. После примерно 12 часов нанести еще один слой для выравнивания поверхности;
4. После примерно 12 часов зашкурить для удаления любых неровностей; далее удалить пыль и нанести частями малое количество материала прижимая и глянцеу его с помощью шпателя из нержавеющей стали до того как он полностью высохнет.

Железобетон, сборный железобетон, гипсовый скользящий, сглаживающие соединения, гипсокартон, старые синтетические краски

Предшествовать одним слоем *Unifix Fine* и проследовать как в пунктах 2, 3, 4.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Минеральное покрытие для стен на основе воздушной извести гладкое сатиновое имеет высокую степень диффузии водяного пара, расход составляет 0,7 кг/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.