

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водо-разбавляемая краска, водонепроницаемая, с «дышащими» свойствами, легко наносится, идеальна для профессионального использования, поскольку обладает высокой совместимостью и адгезией, пригодна для нанесения на различные поверхности.

Idonea per esterni ed interni opaca, inodore, semicoprente, formulata con resine acriliche in emulsione acquosa, adatta per ottenere particolari decorazioni o "velature".

Подходит для наружных и внутренних работ, матовая, без запаха, полуматовая, разработана с акриловыми смолами в водной эмульсии, подходит для получения специальных декоративных эффектов или "ВЕЛАТУРЫ".

Высокое качество краски на основе силоксановых смол, обеспечивает хорошую защиту и устойчивость цвета в экстерьере. Она характеризуется идеальным балансом между водонепроницаемостью и устойчивостью к паропроницаемости таким образом, чтобы гарантировать воздухопроницаемость, необходимую для сухих стен. Ее высокая воздухопроницаемость делает его идеальным в качестве отделочного материала для систем осушения.

СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ

Материал сохнет и полимеризуется полностью за 10 дней в оптимальных условиях (+15 +30°C с влажностью поверхности <10% и соответствующей влажности воздуха <75%).

Если перед полным высыханием краска подвергается стокам из-за дождевой воды или конденсата (в случае тумана или влажности выше 85%) может возникнуть провисание полуг-лянцевого вида более или менее обширное. Такое явление, имеет временный характер, не влияет на прочность материала и удаляется с помощью промывки водой или через следующее естественное действие дождя и солнца.

СОСТАВ

На основе акрил-силоксановых смол в водной дисперсии, отобранных инертных материалов и полупокрывающих материалов.

СВОЙСТВА СУХОЙ ФИЛЬМЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ	ОТЛИЧНАЯ
ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	ХОРОШАЯ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	ХОРОШАЯ
ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ	НИЗКАЯ
СТОЙКОСТЬ К МОЙКЕ (ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ)	ХОРОШАЯ
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	33-37%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Метод определения
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1150-1250 г/л	Внутри PF3
ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 5-8ч, Полная 18ч. Стойкость к дождю 2 дня	Внутри PF2

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА

Как в спецификации из каталога. Между одним производством и другим оттенок может немного отличается, поэтому важно, закончить работу с той же партией что и начинали.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для украшения и защиты от атмосферных воздействий (даже с насыщенными оттенками) новых изделий или во время реставрации, на основе щелочных поверхностей обработанными подходящим грунтом, такие как штукатурки различного состава (цементные, известь, строительные смеси, выравниватели для теплоизоляции), бетон и фиброцемент, в сельской, морской или промышленной атмосфере. Будучи совместимым с бетоном и железобетоном, гарантирует стойкую защиту, но не специальную. С помощью различных инструментов и различных цветов фона, вы получите цветовые различные эффекты. Лучшие результаты получаются с белым фоном или с подложкой, покрашенной в светлый тон отделки.

Если нужно увеличить цветовой эффект, вы можете приступить со вторым нанесением *SIL VELATURA*. Против плесени и мха для наружного применения добавить 350 мл *B25* каждые 14 литров краски. Инструменты должны быть очищены с водой сразу после использования. Текстура эффект зависит от мастерства мастера, который наносит материал и количества нанесенного материала, следовательно, образец свидетельствует. Перед выполнением работ провести испытания на демонстрационной панели.

ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, Кисть, Шпатель Губка, Варежка.

РАЗБАВЛЕНИЕ

0-35% в объеме с водой

РАСХОД

11-13 м²/л/т на слой

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ**

От +5°C до +30°C

**СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ**

Новые поверхности из цементных штукатурок, декоративная штукатурка, изоляционная штукатурка, раствор с цементно-известковой штукатуркой, бетон, сборный железобетон, цемент, старая краска

Очистить с сильным напором воды от всякой нечистоты, как грязь, мох, плесень, смазок и выполните следующие действия:

1. Нанести 1 слой *Murisol* или *Murisol W*;
2. После 5-8ч нанести 2 слоя *Sil 96 Quarzo* с расстоянием 4-6ч между слоями;
3. После 12-16ч нанести *Sil Velatura*.

Реставрация на старых красках зараженных плесенью

1. Дезинфицировать поверхность с *B1*;
2. После 4-5ч проследовать с подготовкой поверхности как в пункте А, В, С, и проследовать как в пункте 1 добавляя в материал 350мл *B25* в каждые 14 литров краски.

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Акрил-силоксановая краска на водной основе, для внутреннего и наружного применения, полупрозрачная, подходит для отделки эффектом, с высокой устойчивостью к мытью и атмосферным воздействиям, применять на обработанную поверхность с *Sil 96 Quarzo*, средний расход 85 мл/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические

параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.